

Tehnički list

ISOMAT BUTYL-TAPE

Samoljepljiva brtvena traka prekrivena netkanim polipropilenom

OPIS

ISOMAT BUTYL-TAPE je samoljepljiva brtvena traka koja se sastoji od ljepila od butil gume, zaštićenog polipropilenskim flisom. ISOMAT BUTYL-TAPE je razvijena za primjene gdje je potrebno imati visoko svojstvo prijanjanja na materijale poput betona, gipsanih ploča ili keramike i imati glatku, upijajuću površinu. Netkani flis omogućuje traci brtvljenje i prilagođavanje spoju. ISOMAT BUTYL-TAPE je kompatibilan s uobičajenim ljepilima (na bazi cementa i bez cementa) i idealan je za upotrebu ispod drvenih i keramičkih obloga. ISOMAT BUTYL-TAPE ima visoku ljepljivost, čak i na niskim temperaturama, na sve materijale, a posebno na plastiku, staklo, čelik, polikarbonat i drvo.

Karakteristike:

- Visoka obradivost i deformabilnost
- Hladno nanošenje
- Izvrsno prijanjanje na niskim temperaturama
- Vodootporno i samobrtvljivo
- Izvrsna toplinska stabilnost
- Lako odljepljivanje
- Bez migracije ulja
- Bez otapala

POLJA PRIMJENE

ISOMAT BUTYL-TAPE je dizajniran za brtvljenje spojeva između podne ploče i zida (cigla, gipsani blok, žbuka ili gipsane ploče). Također se može koristiti za brtvljenje i spajanje većine drugih uobičajenih građevinskih materijala. Jednostavna je za korištenje u malim i skućenim prostorima.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Vrsta folije / boja: PP folija / bijela

Vrsta smjese / boja: Ljepilo od butilne gume / Siva
Debljina: 1,0 mm

Vlačna čvrstoća: Dulj. 145 N/5 cm / Prolaz. 105 N/5 cm

Istezanje pri prekidu: Duljina 100% / Prolaznost 110%
Čvrstoća prijanjanja pri ljuštenju od 180°: 20 N/cm
Temperatura primjene: 0°C do +40°C
Temperatura rada: -30°C do +90°C

UPUTE ZA KORISTENJE

Brtvena traka mora se nanijeti na istu, suhu, glatku i bez prašine površinu. Za nanošenje između 0°C i 5°C, provjerite da na površini nema mraza ili kondenzacije. U slučaju poroznih podloga, preporučuje se stabiliziranje površine. Za postavljanje ISOMAT BUTYL-TAPE nisu potrebni posebni alati. Uklonite zaštitnu foliju koja prekriva ljepljivi dio i postavite brtvenu traku. Izvršite pritisak valjkom kako biste izbjegli zarobljavanje mjehurića zraka. Prilikom spajanja dvije trake, koristite preklapanje od najmanje 5 cm. Pritisnite valjkom ili krpom. Zaštitite materijal od UV zraka unutar nekoliko tjedana od postavljanja.

PAKIRANJE

Role 8 cm x 10 m.

SKLADISTENJE

Kvaliteta i karakteristike materijala ostaju nepromijenjene dulje vrijeme. Međutim, preporučuje se upotrijebiti proizvod unutar 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Proizvod se mora čuvati u originalnoj i neotvorenoj ambalaži na suhom i dobro prozračenom mjestu na temperaturi između +5°C i +40°C. Skladištenje iznad +50°C može dovesti do poteškoća pri uklanjanju zaštitne folije prilikom nanošenja. Proizvod nije otporan na mraz.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu