

Tehnički list

PRIMER-PU 100

Poliuretanski primer

OPIS

Jednokomponentni, gotovi poliuretanski temeljni premaz s otapalima. PRIMER-PU 100 stabilizira porozne površine i osigurava pravilno prijanjanje tekućih poliuretanskih hidroizolacijskih membrana ISOFLEX-PU.

POLJA PRIMJENE

PRIMER-PU 100 je temeljni premaz koji se koristi za osiguranje pravilnog prijanjanja ISOFLEX-PU poliuretanskih tekućih hidroizolacijskih membrana na porozne podloge kao što su beton, cementni estriži, drvo itd.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Oblik: poliuretanski polimer
Boja: prozirna
Gustoća: 0,99 kg/l
Viskoznost: 100-120 mPa·s (+23°C)
Prijanjanje na beton: > 2 N/mm² (EN 1542)
Istezanje pri prekidu: 80-120% (EN-ISO 527)
Vlačna vrstoća: ≥ 20 N/mm² (EN-ISO 527)
Vrijeme nanošenja sljedećeg sloja: nakon 2-3 sata

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Priprema podloge
Površina koju treba premazati mora biti suha, bez prašine, masti, prljavštine itd.

2. Nanošenje
PRIMER-PU 100 se temeljito promiješa i ravnomjerno nanese na podlogu etkom, valjkom ili prskanjem prije nanošenja ISOFLEX-PU.
Alat se mora očistiti posebnim otapalom SM-28 dok je PRIMER-PU 100 još svjež.

POTROŠNJA

200-300 g/m² ovisno o upijanju podloge.

PAKIRANJE

PRIMER-PU 100 se isporučuje u metalnim posudama od 1 kg, 5 kg i 17 kg.

SKLADIŠTENJE

12 mjeseci u zatvorenim posudama, na hladnom i suhom mjestu.

OZNAKE

Temperatura tijekom nanošenja i stvrdnjavanja proizvoda treba biti između +5°C i +35°C. Nezatvorene spremnike treba odmah upotrijebiti i ne mogu se vratiti u prvobitno stanje. PRIMER-PU 100 namijenjen je samo za profesionalnu upotrebu.

HLAPLJIVI ORGANSKI SPOJEVI

Prema Direktivi 2004/42/EZ (Prilog II, tablica A), maksimalni dopušteni sadržaj VOC-a za podkategoriju proizvoda h, tip SB iznosi 750 g/l (2010.) za proizvod spreman za upotrebu. Proizvod PRIMER-PU 100 spreman za upotrebu sadrži maksimalno 750 g/l VOC-a.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu