

Tehnički list

VS-1

Prozirni akrilni zaštitni lak za kamen

OPIS

VS-1 je gotov, prozirni akrilni lak s otapalima, koji se koristi za zaštitu prirodnog kamena, uključujući škriljevac i vapnenac, te umjetnih građevinskih materijala, npr. dekorativne opeke, krovnih crijepova itd.

- Pruža izvrsnu vodoodbojnost.
- Nudi izdržljivu, dugotrajnu zaštitu.
- Pojačava prirodnu boju materijala.
- UV je stabilan; neće s vremenom požutjeti.
- Otporan je na vremenske uvjete i oštećenja od mraza, a istovremeno sprječava mrlje od soli i nakupljanje prljavštine.
- Pogodan je za unutarnju i vanjsku upotrebu.

POLJA PRIMJENE

VS-1 naglašava prirodnu ljepotu površine, istovremeno je štiteći od kiše, vremenskih uvjeta i onečišćenja zraka. Njegova visoko učinkovita impregnacijska formula pogodna je za prirodni kamen, izložene zidove, krovne crijepove itd. Za unutarnju i vanjsku upotrebu na zidnim i podnim površinama.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Boja: prozirna

Gustoća: 0,90 kg/l

Suho na dodir: 15 ± 5 min

Vrijeme ponovnog nanošenja: 2-3 h

Viskoznost: 35 ± 5 s (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)

Sjaj: > 65% (EN ISO 2813-99, 20°C)

Udio krute tvari po težini: 19 ± 1 %
(EN ISO 3251-03)

Čišćenje alata: Uklonite što više materijala s alata prije čišćenja. Alat temeljito očistite sa SM-21 ili SM-27 odmah nakon upotrebe.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Priprema podloge

Površine koje se tretiraju s VS-1 trebaju imati otvorene pore. Susjedne površine poput prozora, obojenih površina i materijala osjetljivih na otapala poput polistirena, brtvila za spojeve, bitumena itd., moraju biti zaštićene tijekom nanošenja VS-1.

2. Nanošenje VS-1 se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Drugi sloj se može nanijeti čim se prvi osuši.

POTROŠNJA

150-200 ml/m² /sloju, ovisno o upijanju površine.

PAKIRANJE

Metalne posude od 1 l, 4 l i 10 l.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na temperaturama između +5°C i +35°C. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

OZNAKE

- Temperatura tijekom nanošenja proizvoda treba biti između +5°C i +35°C.
- VS-1 sadrži otapala. Osigurajte dobru ventilaciju tijekom nanošenja u zatvorenim prostorima.
- Nakon stvrdnjavanja VS-1 je potpuno siguran za zdravlje.
- Molimo pročitajte sigurnosne upute napisane na ambalaži prije upotrebe.

HLAPLJIVI ORGANSKI SPOJEVI (VOC)

Prema Direktivi 2004/42/EZ (Prilog II, tablica A), maksimalni dopušteni sadržaj VOC-a za podkategoriju proizvoda h, tip SB iznosi 750 g/l (2010.) za proizvod spreman za upotrebu. Proizvod spreman za upotrebu VS-1 sadrži maksimalno 750 g/l VOC-a.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576002, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu