



ACRICEM



ACRICEM Akrilni polimer (komponenta B)

Akrilni polimer, primjenjiva:

- Za učvršćivanje betonskih podloga prije nanošenja Topciment® mikrocementa.
- Kao dodatak vodi koja se koristi za bilo koji mort.
- Kao komponenta B za dvokomponentne Topciment® mikroceменте (osim Atlanttic Aquacement®).

ZA UČVRŠĆIVANJE BETONSKE PODLOGE

SVOJSTVA

- Izvrsna penetracija i stabilizacija podloge.
- Nanosi se valjkom ili kistom u jednom sloju.
- Na bazi vode, nije zapaljivo.
- Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.

POTROŠNJA

- 0,10 L/m², ovisno o poroznosti podloge.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Podloga treba biti suha, čista, bez masnoće ili ulja i s otvorenom teksturom kako bi se omogućilo prodiranje kroz površinu kako bi se pravilno učvrstila. Ostavite da se suši najmanje 30 minuta, a ne dulje od 24 sata prije nanošenja prvog sloja Microcementa.

KAO DODATAK VODI ZA MIJEŠANJE KOJA SE KORISTI U MORTOVIMA

SVOJSTVA

- Veće prijanjanje na već očvrstnule mortove ili betone i na druge materijale.
- Veća kohezija i plastičnost svježeg morta ili betona.
- Povećava mehaničku čvrstoću.
- Povećava nepropusnost morta.
- Smanjuje pojavu pukotina uzrokovanih povlačenjem.

POTROŠNJA

NAČIN UGRADNJE	Acricem / cement	agregati / omjer	max veličina agregata
nanos do 10mm	1/5	1/1	3 mm
nanos od 10mm do 30 mm	1/10	1/3	6 mm
Ponovno nanošenje	1/20	1/5	8 mm

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Dobro i ravnomjerno promiješajte s vodom za miješanje prije dodavanja praha za mort.

KAO KOMPONENTA B ZA DVOKOMPONENTNE TOPCIMENT® MIKROCEMENTE

SVOJSTVA

Tekuća komponenta za miješanje dvokomponentnih Topciment® mikrocementa.

OMJER MJEŠANJA

- 10 kg of Standard Microbase L - 2,5 - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microbase XL - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microbase XXL - 2,5 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microdeck M - 3,0 - 3,5 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microdeck L - 3,0 - 3,5 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microfino XS - 4,8 - 5,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microfino S - 4,5 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microfino M - 4,3 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microstone L - 2,8 - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Standard Microstone XL - 2,7 - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Unlimitted Microbase L - 2,8 - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Unlimitted Microbase XL - 2,7 litres of Acricem resin
- 10 kg of Unlimitted Microbase XXL - 2,7 litres of Acricem resin
- 10 kg of Unlimitted Microdeck S - 3,5 litres of Acricem resin
- 10 kg of Unlimitted Microdeck M - 3,0 litres of Acricem resin
- 10 kg of Natture S - 3,2 L of Acricem resin
- 10 kg of Natture M - 3,7 L of Acricem resin
- 10 kg of Natture L - 3,3 L of Acricem resin
- 10 kg of Natture XL - 3,0 L of Acricem resin

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Ulijte malo Acricem polimera u posudu, zatim dodajte cijelu količinu pigmenta koja odgovara količini mikrocementa i miješajte dok se ne dobije ujednačena, obojena tekućina.
2. Postupno ulijte prah mikrocementa u smolu uz miješanje proizvoda s malom brzinom miješalice.
3. Miješajte 4 minute dok se ne dobije glatka smjesa bez grudica.

POSEBNE MJERE OPREZA

Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirite s puno vode 15 minuta.
U slučaju kontakta s kožom, isperite sapunom i vodom. Ne gutati. U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje i odmah potražiti liječničku pomoć.

Čuvati izvan dohvata djece.

Preporučuje se pridržavanje sljedećih mjera:

- Dobra ventilacija.
- Zaštitne naočale.
- Gumene rukavice.

Prazne spremnike treba odložiti u skladu s važećim lokalnim propisima.

Kako biste spriječili isušivanje ili zgušnjavanje proizvoda, zatvorite poklopac nakon svake upotrebe. Temperatura primjene: između 10°C i 30°C. Ovaj proizvod nije toksičan, opasan ili zapaljiv u normalnim uvjetima rukovanja. Ne sadrži štetne tvari koje prema važećim propisima zahtijevaju dodatne mjere u pogledu njegovog označavanja.

PAKIRANJE

Dostupno u plastičnim spremnicima od 5 l i 25 l.

ČIŠĆENJE ALATA

Alat treba odmah nakon upotrebe očistiti vodom i sapunom.

SKLADIŠTENJE

Acricem treba čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži, zaštićeno od vremenskih uvjeta na temperaturama između 10°C i 30°C, na suhom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izravne topline i sunčeve svjetlosti. Rok trajanja je 1 godina od datuma proizvodnje, ako se čuva u dobro očuvanim uvjetima.



Proizvod se ne smije koristiti u druge svrhe osim onih navedenih bez prethodnog dobivanja pisanih uputa. Uvijek je odgovornost korisnika da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se uskladio sa zahtjevima utvrđenim lokalnim zakonodavstvom. Sigurnosni listovi proizvoda dostupni su profesionalcima. Ovaj tehnički list vrijedit će do objavljivanja novog izdanja. Posljednje izdanje: lipanj 2021.