



PRIMACEM

Vezni most.



Predpremaz s učinkom lijepljenja, indiciran za pripremu veznih mostova između novih i starih betonskih i mortovnih podloga.

SVOJSTVA

- Može se nanositi četkom ili valjkom od mikrovlakana jednom rukom
- Otporno na lužine.
- Učvršćivač.
- Visoka adhezija na različite podloge.
- Niska osjetljivost na vodu.
- Na bazi vode, nije zapaljivo.
- Bez plastifikatora, otapala, amonijaka i emulgatora.
- Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.

POTROŠNJA

Potrošnja na učvršćenim podlogama i u uvjetima dobre ravne površine:
Primacem (1 sloj) – 0,10 l/m²

TEHNIČKA SVOJSTVA

- Vodena disperzija kopolimera
- Mliječna tekućina
- Krute tvari: 36,5 %
- pH između 8 i 9
- Temperatura nanošenja između 5°C i 35°C
- Suho na dodir: trajna ljepljivost
- Minimalna temperatura stvaranja filma: 4°C
- Specifična težina na 20°C: 1,04 g/ml
- Viskoznost Brookfield RVT na 20°C (3/20 rpm): 1.700 – 2.200 mPa•s
- Emulgirajući sustav: neionski
- Izgled filma: visoka plastičnost
- Mogućnost ponovnog nanošenja: do 15 dana nakon nanošenja
- Stabilnost na smrzavanje: vrlo dobra
- Stabilnost prema van: alifatska
- Stabilnost u prometu: nula
- Prianjanje: iste i suhe porozne površine
- Završni sloj: bezbojni sjaj
- Maksimalna debljina: 60 m

UGRADNJA

Površina mora biti suha, čista i čvrsta, bez masnoće ili ulja. Primacem se nanosi četkom ili valjkom od mikrovlakana u jednom sloju.

- Prije nanošenja proizvod temeljito homogenizirajte.
- Nanositi na temperaturama između 5°C i 35°C.
- Površina mora biti bez prašine, masnoće i vlage.
- Prije nanošenja morta ostavite da se suši dok proizvod ne postane proziran.
- Nikada ne nanosite mort u debljini većoj od 1 cm.

SPECIJALNE MJERE OPREZA

Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirite ih s puno vode 15 minuta.

U slučaju kontakta s kožom, isperite sapunom i vodom.

Ne gutati. U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje i odmah potražiti liječničku pomoć. Preporučuje se pridržavanje sljedećih mjera:

- Dobra ventilacija.
- Zaštitne naočale.
- Gumene rukavice.

Prazne spremnike treba odložiti u skladu s važećim lokalnim propisima.

Kako biste spriječili isušivanje ili zgušnjavanje proizvoda, zatvorite poklopac nakon svake upotrebe. Ovaj proizvod nije toksičan, opasan ili zapaljiv u normalnim uvjetima rukovanja. Ne sadrži štetne tvari koje prema važećim propisima zahtijevaju dodatne mjere u pogledu označavanja. Čuvati izvan dohvata djece.

PAKIRANJE

Dostupan je u posudama od 5 i 25 litara.

ČIŠĆENJE ALATA

Alat treba odmah nakon upotrebe očistiti vodom i sapunom.

SKLADIŠTENJE

Proizvod treba čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži, zaštićen od vremenskih uvjeta na temperaturama između 10°C i 30°C na suhom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izravne topline i sunčeve svjetlosti. Rok trajanja je 1 godina od datuma proizvodnje, ako se čuva u dobro očuvanim uvjetima.